




Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER

СТО 72746455-3.6.10-2016

Продукт, представляет собой однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке



Описание продукции:

Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER это готовый к применению однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке для устройства кладки перегородок из газобетонных, керамических и других блоков.

Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению. Устраняет мостики холода. Хорошая альтернатива традиционным тонкослойным и толстослойным цементным кладочным растворам.

Цвет – темно-серый.

Область применения:

- для устройства кладки не несущих стен малоэтажных зданий из газобетонных, керамических и других блоков;
- для устройства кладки самонесущих стен и перегородок любых типов зданий из газобетонных, керамических и других блоков.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Время отлипа при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации, не более	час	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность сцепления (адгезия), не менее:			
- бетон		0,15	
- металл	МПа	0,07	СТО 72746455-3.6.10-2016
- дерево		0,15	
- ПВХ мембрана		0,07	
- XPS - экструдир. пенополистирол		0,13	
Степень эвакуации содержимого баллона, не менее		%	
Вес брутто баллона, в пределах	г	840±10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Объем выхода из баллона, до	м ²	12	СТО 72746455-3.6.10-2016

Производство работ:

Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER применяется согласно инструкции приведенной на баллоне при температуре от -10°С до +35°С. Температура баллона от +18 °С до +25 °С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с клей-пенной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с клей-пенной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта от - 10 °С до +40 °С.

Сведения об упаковке:

Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER поставляется в металлических баллонах объемом 1000 мл (12 шт. в упаковке).