

Кровельные и гидроизоляционные материалы сгруппированы по сроку службы и взаимозаменяемости. Более подробную информацию о материале Вы можете получить по телефону: +7(831) 423-33-77 либо на сайте [www.isotop-nn.ru](http://www.isotop-nn.ru)



| Наименование                                   | Ориентировочный срок службы, лет | Тип модификатора | Теплостойкость в течении 2 часов, °С не ниже | Гибкость на брусе, °С не выше / г бруса мм | Вес в зависимости от марки 1 м2, кг не менее |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Кровельные материалы эконом класса</b>      |                                  |                  |                                              |                                            |                                              |
| Стеклоизол Р (ТехноНИКОЛЬ) ХПП, ТПП / ХКП, ТКП | 5-7                              | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 2,1/ 3                                       |
| Бикрост (ХПП, ТПП)                             | До 10                            | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 3                                            |
| Стеклоизол П (Оргкровля)                       | До 10                            | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 3; 3,7                                       |
| Стеклоизол К (Оргкровля)                       | До 10                            | Окисл. битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 4; 4,85                                      |
| Isobox (Изобокс) Стандарт, марки Х, Т          | До 10                            | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 3; 3,5                                       |
| Isobox (Изобокс) Стандарт, марки ХГ, ТГ        | До 10                            | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 4; 4,5                                       |
| <b>Кровельные материалы стандарт класса</b>    |                                  |                  |                                              |                                            |                                              |
| Линокром ХПП, ТПП, ЭПП                         | Не менее 10                      | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 3,6                                          |
| Линокром ХКП, ТКП, ЭКП                         | Не менее 10                      | Окисл. Битум     | 80                                           | 0(25)                                      | 4,6                                          |
| Стеклокром П                                   | 10-15                            | СБС              | 80                                           | -5(25)                                     | 3,1; 3,7                                     |
| Стеклокром К                                   | 10-15                            | СБС              | 80                                           | -5(25)                                     | 4,1; 4,85                                    |
| Бикроэласт ХПП, ТПП, ЭПП                       | Не менее 10                      | Модифиц. битум   | 85                                           | -10(25)                                    | 3                                            |
| Бикроэласт ХКП, ТКП, ЭКП                       | Не менее 10                      | Модифиц. битум   | 85                                           | -10(25)                                    | 4                                            |
| Стеклофлекс П                                  | До 15                            | СБС              | 85                                           | -10(25)                                    | 3                                            |
| Стеклофлекс К                                  | До 15                            | СБС              | 85                                           | -10(25)                                    | 4                                            |
| Биполь ХПП, ТПП, ЭПП                           | До 15                            | СБС              | 85                                           | -15(25)                                    | 3                                            |
| Биполь ХКП,                                    | До 15                            | СБС              | 85                                           | -15(25)                                    | 4                                            |

|                                                   |             |     |     |         |                               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------|-------------------------------|
| ТКП, ЭКП                                          |             |     |     |         |                               |
| Isobox (Изобокс)<br>ПРОФИ, марки<br>Х, Т, Э       | Не менее 15 | СБС | 95  | -10(25) | 3; 3,5                        |
| Isobox (Изобокс)<br>ПРОФИ, марки<br>ХС, ТС, ЭС    | Не менее 15 | СБС | 95  | -10(25) | 4; 4,5                        |
| <b><i>Кровельные материалы бизнес класса</i></b>  |             |     |     |         |                               |
| Унифлекс ХПП,<br>ТПП, ЭПП                         | более 15    | СБС | 95  | -20(25) | 3,6                           |
| Унифлекс ХКП,<br>ТКП, ЭКП                         | более 15    | СБС | 95  | -20(25) | 4,8                           |
| Стеклоэласт П                                     | до 20       | СБС | 100 | -20(25) | 3,7; 4,2                      |
| Стеклоэласт К                                     | до 20       | СБС | 100 | -20(25) | 4,85; 5,2                     |
| Экофлекс ХПП,<br>ТПП, ЭПП                         | до 20       | АПП | 130 | -10(25) | 3,5                           |
| Экофлекс ХКП,<br>ТКП, ЭКП                         | до 20       | АПП | 130 | -10(25) | 4,6                           |
| Isobox (Изобокс)<br>ТОП, марки Х, Т,<br>Э         | до 20       | СБС | 100 | -15(25) | 3,5; 4                        |
| Isobox<br>(Изобокс)ТОП,<br>марки ХС, ТС,<br>ЭС    | до 20       | СБС | 100 | -15(25) | 4,5                           |
| <b><i>Кровельные материалы класса премиум</i></b> |             |     |     |         |                               |
| Техноэласт<br>ХПП, ЭПП                            | более 20    | СБС | 100 | -25(10) | 4,6 (3,7<br>для<br>ХПП)       |
| Техноэласт ТКП,<br>ЭКП                            | более 20    | СБС | 100 | -25(10) | 5                             |
| Рубитекс П                                        | До 30       | СБС | 100 | -25(25) | 3,7; 4,2;<br>5,4              |
| Рубитекс К                                        | До 30       | СБС | 100 | -25(25) | 4,85;<br>5,2; 6,2             |
| Рубитекс МОСТ                                     | До 30       | СБС | 100 | -25(25) | 6,3                           |
| Isobox (Изобокс)<br>Премиум, марки<br>Х, Э        | До 30       | СБС | 100 | -25(15) | 4,5(3,5<br>для<br>марки<br>Х) |
| Isobox (Изобокс)<br>Премиум, марки<br>ТС, ЭС      | До 30       | СБС | 100 | -25(15) | 5                             |